

## Baoding 65E90

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

المعالجة: البثق الخصائص: مرونة وثبات ممتازان في التشغيل الآلي. التطبيق: نعل الحذاء ، نعل الحذاء ، ناقل الطعام ، المواد المرنة ، حزام النقل الميكانيكي ، حبل ركوب الأمواج ، خرطوم الهواء ، خرطوم المياه ، وأنواع أخرى من الخراطيم ، أنبوب الزيت ، الكابل ، السلك ، إلخ.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	ثبات جيد	
-	-	أحزمة / إصلاح الأحزمة	الاستخدامات
-	-	ناقلات	
-	-	أحذية	
-	-	خرطوم	
-	-	Piping	
-	-	حبل	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	بثق	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm <sup>3</sup> 1.19-1.23	الكثافة
JIS K7311	-	88-92	صلابة شور

## الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1566.41	MPa 10.8	
-	psi 2842.74	MPa 19.6	
JIS K7311	psi 4974.8	MPa 34.3	قوة الشد
JIS K7311	-	% 480	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 130	قوة التمزق

## معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 410.0 - 356.0	C° 180-210	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والتصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address**: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact**: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email**: sales@su-jiao.com

**الموقع / Website**: www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile**: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.