

Baoding 67I98

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المعالجة: صب الحقن الخصائص: وقت صب أقصر ، مرونة جيدة ، شعور جيد باليد ، أداء فيزيائي ممتاز. التطبيق: طلاء إلكترونيات ، مفتاح ، قابس سلك ، حذاء ، قبضة يد ، عداد الخطى ، حزام ساعة ، وسادة هوائية ، كرات مائية ، غطاء إلكترونيات ، جزء تلقائي ، غطاء مقاوم للأتربة ، إكسسوارات ملابس ، علامة حيوان ، حشية مانعة للتسرب ، جزء آلة ، مركب معدل ، بكرة ، جزء معدات رياضية إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	تطبيقات المستهلك	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	
-	-	أحذية	
-	-	حشيات	
-	-	بكرات	
-	-	سلع رياضية	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.20-1.24	الكثافة
JIS K7311	-	96-100	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 2422.13	MPa 16.7	
-	psi 4554.19	MPa 31.4	
JIS K7311	psi 5975.57	MPa 41.2	قوة الشد
JIS K7311	-	% 400	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 170	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 428.0 - 356.0	C° 180-220	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.