

Baoding 68T80

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المعالجة: التقويم ، الصب ، قالب على شكل حرف T الخصائص: نقطة انصهار منخفضة ، تردد عالٍ سهل القطع واللحام الانصهار التناكبي التطبيق: الأحذية ، الفيلم الرقائق في كرة القدم ، الأمتعة ، والجلد إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أحذية	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	أمتعة	
-	-	سلع رياضية	
-	-	الدرفلة	طريقة المعالجة
-	-	الصب	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.18-1.22	الكثافة
JIS K7311	-	78-82	صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 852.82	MPa 5.88	
-	psi 1711.45	MPa 11.8	
JIS K7311	psi 3132.82	MPa 21.6	قوة الشد
JIS K7311	-	% 560	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 78	قوة التمزق

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 203.0	C° 95.0	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 392.0 - 338.0	C° 170-200	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.