

Baoding 68T98

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المعالجة: التقويم ، الصب ، القالب T الخصائص: نقطة انصهار منخفضة ، قطع عالي التردد بسهولة ولحام بعقب التطبيق: الأحذية ، الفيلم المصفح في كرة القدم ، الأمتعة ، والجلد إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أحذية	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	أمتعة	
-	-	سلع رياضية	
-	-	الدرفلة	طريقة المعالجة
-	-	الصب	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.21-1.25	الكثافة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	96-100	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-		إجهاد الشد
-	psi 2132.06	MPa 14.7	
-	psi 3277.86	MPa 22.6	
JIS K7311	psi 4829.77	MPa 33.3	قوة الشد
JIS K7311	-	% 460	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 160	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 410.0 - 356.0	C° 180-210	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.