

Baoding 69M92

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

معالجة نقل بخار الماء المنخفض: فيلم نفخ الخصائص: ثبات ممتاز في التشغيل الآلي ومقاومة للماء وتنفس بشكل ممتاز. التطبيق: فيلم مصفح للملابس والمنسوجات المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتنفس	الميزات
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	تطبيقات المستهلك	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.19-1.23	الكثافة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	90-94	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-		إجهاد الشد
-	psi 1711.45	MPa 11.8	
-	psi 3988.55	MPa 27.5	
JIS K7311	psi 5409.92	MPa 37.3	قوة الشد
JIS K7311	-	% 400	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 150	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 428.0 - 356.0	C° 180-220	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.