

Baoding 76-80H

| | | | |
|-------------------------|--------|---|-----------------|
| -TPU Polyester | الفئة | Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

معالجة نفاذية بخار الماء العالية: نفخ الفيلم. الخصائص: ثبات ممتاز في التشغيل الآلي ومقاومة ممتازة للماء وتنفس. التطبيق: فيلم مغلف للملابس والمنسوجات المنزلية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قابل للتنفس | الميزات |
| - | - | امتصاص ماء منخفض إلى معدوم | |
| - | - | تطبيقات المستهلك | الاستخدامات |
| - | - | Laminates | |
| - | - | تطبيقات النسيج | |
| - | - | فيلم منفوخ | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|-----------------------------|---------|
| JIS K7311 | - | g/cm ³ 1.18-1.22 | الكثافة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K7311 | - | 78-82 | صلابة شور |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K7311 | - | | إجهاد الشد |
| - | psi 994.96 | MPa 6.86 | |
| - | psi 1422.82 | MPa 9.81 | |
| JIS K7311 | psi 4264.12 | MPa 29.4 | قوة الشد |
| JIS K7311 | - | % 800 | استطالة الشد |
| JIS K7311 | - | kN/m 78 | قوة التمزق |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 212.0 | C° 100 | درجة حرارة التجفيف |
| - | - | hr 3.0-5.0 | وقت التجفيف |
| - | F° 392.0 - 320.0 | C° 160-200 | درجة حرارة المصهور |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.