

Baoding 76I90

| | | | |
|-------------------------|--------|---|-----------------|
| -TPU Polyester | الفئة | Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

الخصائص: مقاومة ممتازة للطقس والبرد ، مقاومة التحلل المائي ومرونة جيدة في درجة حرارة منخفضة. التطبيق: خراطيم الزيت اللينة ، أنابيب الزيت ، خراطيم الغاز الصخري ، الغطاء الواقي لخط نقل الإشارة ، بطانات خراطيم الحريق ، معدات الترفيه البحرية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | الميزات |
| - | - | مقاوم للتحلل المائي | |
| - | - | مرونة درجة حرارة منخفضة | |
| - | - | خرطوم | الاستخدامات |
| - | - | تبطين | |
| - | - | Piping | |
| - | - | تطبيقات النقل | |
| - | - | معدات الرياضات المائية | |
| - | - | قابلة بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| JIS K7311 | - | g/cm ³ 1.10-1.14 | الكثافة |
| JIS K7311 | - | 88-92 | صلابة شور |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|--------------|
| JIS K7311 | - | - | إجهاد الشد |
| - | psi 1566.41 | MPa 10.8 | |
| - | psi 3277.86 | MPa 22.6 | |
| JIS K7311 | psi 4409.16 | MPa 30.4 | قوة الشد |
| JIS K7311 | - | % 380 | استطالة الشد |
| JIS K7311 | - | kN/m 130 | قوة التمزق |

معلومات المعالجة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| - | F° 212.0 | C° 100 | درجة حرارة التجفيف |
| - | - | hr 3.0-5.0 | وقت التجفيف |
| - | F° 410.0 - 356.0 | C° 180-210 | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.