

Baoding 76T85

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الخصائص: مقاومة ممتازة للطقس والبرد ، مقاومة التحلل المائي ومرونة جيدة في درجة حرارة منخفضة. التطبيق: خراطيم الزيت اللينة ، أنابيب الزيت ، خراطيم الغاز الصخري ، الغطاء الواقي لخط نقل الإشارة ، بطانات خراطيم الحريق ، معدات الترفيه البحرية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	الميزات
-	-	مقاوم للتحلل المائي	
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	
-	-	خرطوم	الاستخدامات
-	-	تبطين	
-	-	Piping	
-	-	تطبيقات النقل	
-	-	معدات الرياضات المائية	
-	-	الصب	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالحقن	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.09-1.13	الكثافة
JIS K7311	-	83-87	صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1280.69	MPa 8.83	
-	psi 2567.17	MPa 17.7	
JIS K7311	psi 4264.12	MPa 29.4	قوة الشد
JIS K7311	-	% 400	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 110	قوة التمزق

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 410.0 - 356.0	C° 180-210	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.