Ultramid® B40 LN

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultramid® B40 LN عبارة عن مادة بولي أميد 6 ذات لزوجة عالية ومناسبة تمامًا لإنتاج الأفلام المنفوخة والمصبوبة. يتم تعزيز الوضوح والتشكيل الحراري من خلال دمج عامل التنوي وعامل الانزلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة (250 إلى 550 جزء في المليون) انزلاق (250 إلى 550 جزء في المليون)	- -	- -
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية لزوجة عالية مُتَكَوِّن مقاوم للزيت انزلاق	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12-1.15 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.78 g/cm³	-	-
امتصاص الماء		- - -	ISO 62 - -
	9.5 % 2.6 %		
رقم اللزوجة	240-260 cm³/g	-	ISO 307
المواد القابلة للاستخلاص	%	-	ISO 6427
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 15512
اللزوجة النسبية	3.89-4.17	-	ISO 307

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الفيلم	1.00-3.00	-	Internal Method
شكل الكريات	round	-	-
حجم الكريات	2.00-2.50 mm	0.09843 - 0.07874 in	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.