Ultramid® B40

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultramid® B40 عبارة عن مادة بولي أميد 6 ذات لزوجة عالية ومناسبة تمامًا لإنتاج الأفلام المنفوخة والمصبوبة والخيوط الأحادية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41871-233709	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية لزوجة عالية مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم خيوط أحادية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12-1.15 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.78 g/cm³	-	-
امتصاص الماء		- - -	ISO 62 - -
	9.5 % 2.6 %		
رقم اللزوجة	240-260 cm³/g	-	ISO 307
المواد القابلة للاستخلاص	%	-	ISO 6427
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 15512
اللزوجة النسبية	3.89-4.17	-	ISO 307

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الفيلم	1.00-3.00	-	Internal Method
شكل الكريات	round	-	-
حجم الكريات	2.00-2.50 mm	0.09843 - 0.07874 in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	220 C°	428.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.