Ultramid® B40LN 01

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultramid B40LN 01 عبارة عن درجة PA6 عالية اللزوجة. يتم تعزيز الوضوح والتشكيل الحراري عن طريق دمج عامل التنوي والانزلاق. يتوافق مع متطلبات FDA بما في ذلك 21 CFR 177.1500، وتوجيه الاتحاد الأوروبي EC/2002/72، وتوصية BfR الألمانية "1.6.1998، X Polyamide" أو التشريعات الخاصة بالدول الأخرى سيتم توفيرها عند الطلب. تشمل التطبيقات النموذجية إنتاج الأغشية المنفوخة والمصبوبة والخيوط الأحادية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة انزلاق	- -	- -
الميزات	لزوجة عالية مُتَكَوِّن مقاوم للزيت انزلاق	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم خيوط أحادية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد EC 1907/2006 (ريتش REACH)	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.70 g/cm³	-	-
امتصاص الماء		- - -	ISO 62 - -
	9.5 % 2.6 %		
رقم اللزوجة	250 cm³/g	-	ISO 307
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 15512
اللزوجة النسبية	4.00	-	ISO 307

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
شكل الكريات	أسطواني	-	-
حجم الكريات	2.00-2.50 mm	0.09843 - 0.07874 in	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.