Ultramid® A27 E 01

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultramid® A27 E 01 عبارة عن درجة بولي أميد 66 ذات لزوجة منخفضة ومناسبة تمامًا للتركيب والأسلاك الأحادية والشعيرات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية لزوجة منخفضة مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	الخلط خيوط أحادية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12-1.15 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.70 g/cm³	-	-
امتصاص الماء		-	-
	8.5 %	-	-
	2.2 %	-	-
رقم اللزوجة	142-158 cm³/g	-	ISO 307
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 15512
اللزوجة النسبية	2.62-2.83	-	ISO 307

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
البقع السوداء	mm²/kg	-	Internal Method
شكل الكريات	أسطواني	-	-
حجم الكريات	2.00-2.50 mm	0.09843 - 0.07874 in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	260 C°	500.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.