Ultramid® C33 L

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultramid® C33 L عبارة عن درجة كوبوليأميد 6/66 مزلقة ذات لزوجة متوسطة لإنتاج الأغشية متعددة الطبقات والخيوط الأحادية. Ultramid® C33 L مناسب تمامًا لإنتاج أغشية منفوخة غير متماثلة مع تقليل التجعد. تعتبر نقطة انصهاره المنخفضة جدًا مقارنة بـ PA6 القياسي مفيدة للبثق المشترك مع البوليمرات الحساسة لدرجة الحرارة مثل EVOH.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم	-	-
الميزات	مشحم لزوجة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	فيلم خيوط أحادية فيلم متعدد الطبقات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم منفوخ البثق المشترك بثق الأفلام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.78 g/cm³	-	-
امتصاص الماء		- - -	- - -
	11 % 3.2 %	- -	
رقم اللزوجة	187-203 cm³/g	-	ISO 307
المواد القابلة للاستخلاص	%	-	ISO 6427
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 15512
اللزوجة النسبية	3.19-3.41	-	ISO 307

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الفيلم	1.00-3.00	-	Internal Method
مادة التشحيم	250-550 mg/kg	-	Internal Method
شكل الكريات	Round	-	-
حجم الكريات	2.00-2.50 mm	0.09843 - 0.07874 in	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار (DSC)	195-197 °C	383.0 - 386.6 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.