Ultramid® C33 LN

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultramid® C33 LN عبارة عن درجة كوبوليأميد 6/66 ذات لزوجة متوسطة لإنتاج الأغشية متعددة الطبقات. تعتبر نقطة انصهاره المنخفضة مقارنة بـ PA 6 القياسي مفيدة للبثق المشترك مع البوليمرات الحساسة لدرجة الحرارة مثل EVOH.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم عامل نواة	- -	- -
الميزات	مشحم لزوجة متوسطة مُتَكَوِّن	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم فيلم متعدد الطبقات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.78 g/cm³	-	-
امتصاص الماء		- - -	- - -
	11 % 3.2 %	- -	
رقم اللزوجة	187-203 cm³/g	-	ISO 307
المواد القابلة للاستخلاص	%	-	ISO 6427
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 15512
اللزوجة النسبية	3.19-3.41	-	ISO 307

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الفيلم	1.00-3.00	-	Internal Method
مادة التشحيم	250-550 mg/kg	-	Internal Method
عامل التنوي	250-550 mg/kg	-	-
شكل الكريات	Round	-	-
حجم الكريات	2.00-2.50 mm	0.09843 - 0.07874 in	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار (DSC)	195-197 °C	383.0 - 386.6 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.