Ultrason® E 2020 P SR

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	PESU
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

رقائق بولي إيثر سلفون، على سبيل المثال لتطبيقات الأغشية والطلاءات وتعديل الراتنج، تحتوي على 50٪ كحد أدنى من مجموعات OH الطرفية. المنتج قابل للذوبان في N-ميثيل بيروليدون (NMP) و N,N-ثنائي ميثيل أسيتاميد (DMAc). هذا النوع غير مناسب للقولبة الحرارية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء أغشية Plastics Modification	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	رقائق	-	-
معرف الراتنج (ISO 1043)	PESU	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.30 g/cm³	-	ISO 60
امتصاص الماء	1.0 %	-	ISO 62
رقم اللزوجة	59.0 cm³/g	-	ISO 307
الوزن الجزيئي	55000 g/mol	-	-
Mw/Mn	2.70	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.