Ultraform® N 2640 Z2 BK140 Q600

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultraform N 2640 Z2 BK140 Q600 عبارة عن درجة POM سوداء مصبوغة ومعدلة بالمرونة للقولبة بالحقن مع قوة تأثير عالية. تشمل التطبيقات التطبيقات النموذجية مكونات الألعاب مثل إطارات الدراجات وأجزاء السيارات مثل عناصر التكسية ووحدات مساحات الزجاج الأمامي والمشابك وعناصر التثبيت والربط والمكونات الأخرى المعرضة لإجهاد الصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة عالية للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات مثبتات ألعاب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.37 g/cm³	-	ISO 1183
امتصاص الماء		-	ISO 62
	0.80 %	-	-
	0.20 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1880 MPa	272671.44 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	46.0 MPa	6671.75 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	11 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1890 MPa	274121.82 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-
	8.5 kJ/m²	4.04 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	76.0 C°	168.8 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار (DSC)	167 C°	332.6 F°	ISO 3146

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر التتبع المقارن	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.