Ultraform® N 2640 Z4 BK140 Q600

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ultraform N 2640 Z4 BK140 Q600 عبارة عن درجة POM سوداء مصبوغة وعالية المتانة ومعدلة بالمرونة للقولبة بالحقن. تشمل التطبيقات التطبيقات النموذجية مكونات الألعاب مثل إطارات الدراجات وأجزاء السيارات مثل عناصر التكسية ووحدات مساحات الزجاج الأمامي والمشابك وعناصر التثبيت والربط والمكونات الأخرى المعرضة لإجهاد الصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E36632-531685 E36632-531689	- -	- -
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	بوليمر مشترك معدل لمقاومة الصدمات متانة فائقة الارتفاع	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات مثبتات ألعاب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.35 g/cm³	-	ISO 1183
امتصاص الماء		-	ISO 62
	0.80 %	-	-
	0.25 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1550 MPa	224808.9 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	14 %	-	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1740 MPa	252366.12 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	167 C°	332.6 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.