Neopor® 5300

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيق يستخدم Neopor® لتصنيع الرغاوي ذات اللون الرمادي الفضي والتي تتمتع بقدرة عزل حراري أفضل بكثير من منتجات EPS التقليدية. وصف المنتج بوليسترين قابل للتمدد (EPS) يحتوي على مثبط للهب موزع بشكل موحد. عامل النفخ: البنتان. عزل الرغوة Neopor 5300 مثبط للهب ويتوافق مع DIN 4102-B1. يمكن العثور على معلومات إضافية تتعلق بسلوك الحريق في ورقة المعلومات الفنية بعنوان "سلوك الحماية من الحرائق للرغاوي المصنوعة من Neopor® 5300 .Styropor®": للكتل والأشكال ذات سماكة الجدار التي تزيد عن 8 مم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	مثبط للهب	-	-
الاستخدامات	رغوة عزل	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (ريتش REACH)	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	رمادي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية		-	-
	g/cm³ 0.02	-	-
	g/cm³ 0.02-0.03	-	-
محتوى الرطوبة	%	-	-
تحليل الغربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم	day 0.4-2.0	-	-
حجم الحبيبات (Bead)	mm 0.900-1.30	in 0.05118 - 0.03543	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.