Neopor® F 4 speed

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم Neopor® لتصنيع الرغاوي ذات اللون الرمادي الفضي والتي تتمتع بقدرة عزل حراري أفضل بكثير من منتجات EPS التقليدية. لإنتاج الرغاوي الموسعة التي تتمتع بخصائص الحريق بما يتوافق مع: DIN 4102-B1 (مثبط للهب) EN 13501-1-E لمزيد من المعلومات المتعلقة بسلوك الحريق، يرجى الاتصال بممثل BASF المحلي. وصف المنتج بوليسترين قابل للتمدد (EPS) يحتوي على مثبط للهب موزع بشكل موحد. عامل النفخ: البنتان. Neopor® F 4 speed: لإنتاج الكتل والأشكال ذات سماكة الجدار التي تزيد عن 6 مم بكثافة ~25 كجم/م 3 مع امتصاص منخفض للماء ووقت دورة قصير.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	مثبط للهب	-	-
الاستخدامات	رغوة عزل	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (ريتش REACH)	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	رمادي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.02-0.03 g/cm³	-	-
محتوى الرطوبة	%	-	-
تحليل الغربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم	0.4-2.0 day	-	-
حجم الحبيبات (Bead)	500.0-800.0 µm	31.5 - 19.69 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.