Neopor® F 5300 Plus

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيق يستخدم Neopor® لتصنيع رغاوي رمادية فضية اللون تتمتع بقدرة عزل حراري أفضل بكثير من منتجات EPS التقليدية. لإنتاج رغاوي موسعة ذات خصائص حريق تتوافق مع: DIN 4102-B1 (مثبط للهب) EN ISO 13501-1-E وصف المنتج بوليسترين قابل للتمدد (EPS) يحتوي على مثبط للهب موزع بشكل موحد. عامل النفخ: البنتان. يمكن العثور على معلومات إضافية تتعلق بسلوك الحريق في ورقة المعلومات الفنية بعنوان "سلوك الحماية من الحرائق للرغاوي المصنوعة من Styropor®". Neopor® F 5300 Plus: للكتل والأشكال ذات سماكات الجدران التي تزيد عن 8 مم. تحسين الموصلية الحرارية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41871-101746622	-	-
المواد المضافة	عامل نفخ 3 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	مثبط للهب	-	-
الاستخدامات	رغوة عزل	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (ريتش REACH)	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.02-0.03 g/cm³	-	-
محتوى الرطوبة	%	-	-
تحليل الغربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم	0.4-2.0 day	-	-
حجم الحبيبات (Bead)	0.900-1.40 mm	0.05512 - 0.03543 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.