Elastollan® 1147 D FHF

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتجات خاصة من البولي يوريثين بالحرارة بولي إيثر، مثبطات اللهب الخالية من الهالوجين. التطبيقات النموذجية: أغلفة الكابلات، الأفلام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	مثبط للهب خالي من الهالوجين	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل فيلم	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.29 g/cm³	-	ISO 1183/A
صلابة شور			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 7619
	94	-	-
	48	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	60.0 mm³	-	ISO 4649-A
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
		-	DIN 53504
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
استطالة الشد		-	DIN 53504
	270 %	-	-
	400 %	-	-
قوة التمزق	60 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	38 %	-	-
	50 %	-	-
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	21 kJ/m²	9.99 ft·lb/in²	-
	لا يوجد كسر	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	175-220 C°	347.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.