Elastollan® 1164 D 10

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Elastollan®1164 D 10 عبارة عن مادة لدنة بالحرارة من مادة البولي يوريثين (بولي إيثر) (TPU-polyether). هذا المنتج متوفر في أوروبا. Elastollan®الخصائص الرئيسية لـ 1164 D 10 هي: مضاد للبكتيريا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للبكتيريا مقاومة التحلل المائي	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر	64	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	250 MPa	36259.5 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	50.0 MPa 25.0 MPa 45.0 MPa	7251.9 psi - 3625.95 psi 6526.71 psi	ISO 527-2 ISO 37 ISO 37 ISO 37
انفعال الشد	350 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	190 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)	 40 % 50 %	- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815
قوة صدمة شاربي المحززة	 7.0 kJ/m² لا يوجد كسر	- 3.33 ft·lb/in² -	ISO 179 ISO 179 ISO 179

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.