Elastollan® C 95 A

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إلاستومرات البولي يوريثين بالبوليستر الحراري بخصائص ميكانيكية ممتازة. قوة شد مذهلة واستطالة عالية عند الكسر، وخصائص تخميد جيدة، وأداء مرونة عالية ومقاومة جيدة جدًا للتآكل. التطبيقات النموذجية أنابيب حلزونية، أنابيب هوائية، حزام مستدير، قوالب فنية على سبيل المثال البطانات، وأغطية الغبار، والأختام، والمفاصل، والمنفاخ المقولب بالنفخ، وأحزمة المروحة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E140250-100728234	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل استطالة عالية مقاومة شد عالية مرن	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة جلبات أغطية أختام أنابيب	- - - - -	- - - - -
طريقة المعالجة			- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ	-	
	بثق	-	
	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183/A
صلابة شور		-	ISO 7619
	96	-	-
	47	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	25.0 mm³	-	ISO 4649-A
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	22.0 MPa	3190.84 psi	-
		-	DIN 53504
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
استطالة الشد		-	DIN 53504
	500 %	-	-
	550 %	-	-
قوة التمزق	120 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	30 %	-	-
	45 %	-	-
قوة صدمة شاربي المحززة			ISO 179
			-
			-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	لا يوجد كسر	-	
	لا يوجد كسر	-	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	170-240 C°	338.0 - 464.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-70.0 C°	68.0 - 158.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	150-230 C°	302.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.