Elastollan® LP 9286

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي يوريثين إيثري بالحرارة مع نفاذية عالية لبخار الماء، وخصائص ميكانيكية ممتازة، ومقاومة فائقة للتآكل، وقوة تمزق وشد عالية، وخصائص تخميد جيدة وأداء مرونة. قابل للمعالجة عن طريق البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة تمزق جيدة مقاومة جيدة للتآكل مقاومة شد عالية نفاذية الرطوبة مرن	- - - - -	- - - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183/A
صلابة شور	85	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	50.0 mm³	-	ISO 4649-A
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 37
استطالة الشد	750 %	-	ISO 37
قوة التمزق	45 kN/m	-	ISO 34-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.