Elastollan® S 95 A

المصنع	BASF Leuna GmbH	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاطات البولي يوريثين الإستري بالحرارة مع خصائص ميكانيكية ممتازة، ومقاومة فائقة للتآكل، وتخميد جيد وأداء مرونة وقوة تمزق ممتازة. التطبيقات النموذجية نعال الأحذية، القطع العلوية، الأنابيب، الأجزاء الفنية مثل إطارات العجلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة تمزق جيدة مقاومة جيدة للتآكل مرن	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية أنابيب	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.24 g/cm³	-	ISO 1183/A

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور		-	ISO 7619
	96	-	-
	48	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	DIN 53504
استطالة الشد	550 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	120 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	45 %	-	-
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	14 kJ/m²	6.66 ft·lb/in²	-
	لا يوجد كسر	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	175-240 C°	347.0 - 464.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-70.0 C°	68.0 - 158.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	175-220 C°	347.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.