

BITONER® BT-2104

Polyester, TP	الفئة	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BITONER BT-2104 هو راتينج أليفاتي حراري منخفض الوزن الجزيئي وأصفر قليلاً يتم الحصول عليه من مونومرات مشتقة من البترول. يتميز بوزن جزيئي منخفض، وتوزيع وزن جزيئي ضيق، ونقطة سحابة شمع منخفضة، وتوافق جيد مع APP، APAO، والمطاط الطبيعي، SIS، والمطاط بوتيل والبوليمرات الأخرى، يستخدم هذا النوع بشكل أساسي في PSA، والمواد اللاصقة الذائبة الساخنة والمواد المانعة للتسرب. الخصائص: توافق ممتاز مع SIS والبوليمرات الأخرى ثبات حراري جيد وزن جزيئي منخفض وتوزيع وزن جزيئي ضيق نقطة سحابة شمع منخفضة تقلب منخفض ورائحة منخفضة مقاومة للماء التطبيقات: HMP SA PSA القائم على المذيبات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة المواد المانعة للتسرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أليفاتي	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	وزن جزيئي منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مواد لاصقة	
-	-	مانعات التسرب	
-	-	أختام	
-	-	أصفر	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	g/cm ³ 0.920-0.990	الوزن النوعي
ASTM D974	-	Mg KOH/g	القيمة الحمضية
ASTM D1544	-	Max4#	اللون

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E28	F° 221.0 - 203.0	C° 95-105	نقطة التليين
-	F° 131.0	C° 55.0	درجة حرارة الانتقال الزجاجي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3236	-	mPa·s	لزوجة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.