

Apec® 1797

PC	الفئة	- Covestro Polycarbonates	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

MVR (330 درجة مئوية/2.16 كجم) 30 سم³/10 دقائق؛ لزوجة منخفضة؛ سهولة التحرير؛ مثبت للأشعة فوق البنفسجية؛ درجة حرارة التليين (VST/B 120)=172 درجة مئوية؛ القولية بالحقن - درجة حرارة الذوبان 320 - 340 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	تدفق جيد	الميزات
-	-	تحرر جيد من القالب	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.17	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 31	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 1133	-	cm ³ /10min 30.0	معدل تدفق حجم المصهور (MVR)
ISO 62	-		امتصاص الماء
-	-	% 0.30	
-	-	% 0.12	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 348091.2	MPa 2400	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 10297.7	MPa 71.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/50	-	% 6.6	انفعال الشد
ISO 527-2/50	-	%	انفعال الشد الاسمي عند الكسر
ISO 179/1eU	-	-	قوة صدمة شاربي غير المحززة
-	-	لا يوجد كسر	
-	-	لا يوجد كسر	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 75-2/B	F° 320.0	C° 160	
ISO 75-2/A	F° 296.6	C° 147	
/ISO 306 B120	F° 341.6	C° 172	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 11359-2	-	-	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)
-	-	/6.5E-5 cm/cm	
-	-	C°	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
		/6.5E-5 cm/cm C°	
UL 746	F° 284.0	C° 140	RTI كهربائي
UL 746	F° 266.0	C° 130	RTI صدمة
UL 746	F° 284.0	C° 140	RTI قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60093	-	1.0E+16 ohms	المقاومة السطحية
IEC 60093	-	1.0E+17 ohms·cm	المقاومة الحجمية
IEC 60243-1	-	kV/mm 35	القوة الكهربائية
IEC 60250	-		السماحية النسبية
-	-	3.00	
-	-	2.90	
IEC 60250	-		عامل التبديد
-	-	1.0E-3	
-	-	9.0E-3	
IEC 60112	-		مؤشر التتبع المقارن
-	-	V 250	
-	-	V 125	
UL 94	-		تصنيف اللهب
-	-	HB	
-	-	HB	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 489	-	1.576	معامل الانكسار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 13468-2	-	% 89.0	النفذية

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60426	-	A1	التآكل الإلكتروني

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.