

/Bayfit® 49BM02(80 Index, 92 kg (m³

,PUR Unspecified	الفئة	- Covestro Polycarbonates	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

تركيبة بوليول مخصصة للمعالجة بالإيزوسيانات لإنتاج رغوة بولي يوريثين مصبوبة مرنة لزجة مع استعادة بطيئة بعد الضغط. مجالات التطبيق المحتملة هي المراتب والتبطين لصناعة الأثاث.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أثاث رغوة	الاستخدامات
-	-	سائل	الأشكال
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	kg/m ³ 92.0	كثافة النواة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	3.50	صلابة الضغط
-	-	% 47	التباطؤ المرن (Hysteresis)
-	-	-	غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 21.18	MPa 0.146	قوة الشد
-	-	% 170	استطالة الشد
-	-	kN/m 0.234	قوة التمزق
-	-	% 2.6	مجموعة الضغط (Compression Set)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.