

# /Bayfit® 49BM02(85 Index, 79 kg (m<sup>3</sup>

,PUR Unspecified	الفئة	- Covestro Polycarbonates	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

تركيبة بوليول مخصصة للمعالجة بالإيزوسيانات لإنتاج رغوة بولي يوريثين مصبوبة مرنة لزجة مع استعادة بطيئة بعد الضغط. مجالات التطبيق المحتملة هي المراتب والتبطين لصناعة الأثاث.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أثاث رغوة	الاستخدامات
-	-	سائل	الأشكال
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	kg/m <sup>3</sup> 79.0	كثافة النواة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	2.90	صلابة الضغط
-	-	% 54	التباطؤ المرن (Hysteresis)
-	-		غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 22.92	MPa 0.158	قوة الشد
-	-	% 180	استطالة الشد
-	-	kN/m 0.300	قوة التمزق
-	-	% 7.6	مجموعة الضغط (Compression Set)

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.