

# /Bayfit® 49BM02(90 Index, 86 kg (m<sup>3</sup>

المصنع	- Covestro Polycarbonates	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألقة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

تركيبية بوليول مخصصة للمعالجة بالإيزوسيانات لإنتاج رغوة بولي يورثين مصبوبة مرنة لزجة مع استعادة بطيئة بعد الضغط. مجالات التطبيق المحتملة هي المراتب والتبطين لصناعة الأثاث.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أثاث رغوة	-	-
الأشكال	سائل	-	-
الخواص الفيزيائية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
كثافة النواة	kg/m <sup>3</sup> 86.0	-	-

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	5.60	صلابة الضغط
-	-	% 61	التباطؤ المرن (Hysteresis)
-	-	-	غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 28.43	MPa 0.196	قوة الشد
-	-	% 160	استطالة الشد
-	-	kN/m 0.379	قوة التمزق
-	-	% 2.0	مجموعة الضغط (Compression Set)

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.