

Bayfit® SA 511 (85 Index)

المصنع	- Covestro Polycarbonates	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Bayfit SA 511 هو نظام لإنتاج رغوة البولي يوريثان المرنة المستخدمة كإجراء مضاد للصوت في تطبيقات مختلفة بما في ذلك دعم السجاد وعوازل لوحة القيادة وما إلى ذلك. تمت صياغة هذه الرغوة لتلبية متطلبات اللصق الضرورية بين المواد الأساسية ورغوة البولي يوريثان، جنبًا إلى جنب مع مواصفات الخصائص الفيزيائية لمصنعي المعدات الأصلية في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA). يمكن استخدام هذه التركيبة الخاصة مع تقنيات ملء القوالب بالصب المفتوح أو الصب المغلق. يتوفر Bayfit SA 511 كنظام بولي يوريثان ثنائي المكونات من Covestro. كما هو الحال مع أي منتج، يجب اختبار استخدام Bayfit SA 511 في تطبيق معين (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاختبارات الميدانية) مسبقًا من قبل المستخدم لتحديد مدى ملاءمته.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	بطانة السجاد رغوة	- -	- -
الخواص الفيزيائية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm ³ 0.0450	-	ASTM D3574A

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3574E	psi 18.27	MPa 0.126	قوة الشد
ASTM D3574E	-	% 140	استطالة الشد
ASTM D3574D	-	% 10	مجموعة الضغط (Compression Set)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 54	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
ISO 3386	psi 0.4786	MPa 0.00330	إجهاد تشوه الضغط
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.