

Bayfit® SA512 (75 Index)

المصنع	- Covestro Polycarbonates	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Bayfit SA512 هو نظام لإنتاج رغوة البولي يوريثان المرنة المستخدمة كإجراء مضاد للصوت في تطبيقات مختلفة بما في ذلك تبطين السجاد، وعوازل لوحة القيادة، وما إلى ذلك. هذه الرغوة مصبوغة باللون الأسود ومصممة لتلبية متطلبات الالتصاق الضرورية بين مواد الركيمة ورغوة البولي يوريثان، جنبًا إلى جنب مع مواصفات الخصائص الفيزيائية لـ NAFTA OEM. يمكن استخدام هذه التركيبة الخاصة مع تقنيات ملء القوالب بالصبب المفتوح أو الصبب المغلق. Bayfit SA512 متاح كنظام بولي يوريثان ثنائي المكونات من Bayer MaterialScience. كما هو الحال مع أي منتج، يجب اختبار استخدام نظام Bayfit SA512 في تطبيق معين (بما في ذلك الاختبار الميداني، وما إلى ذلك) مسبقًا من قبل المستخدم لتحديد مدى ملاءمته.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	بطانة السجاد رغوة	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3574A	-	g/cm ³ 0.0500	الكثافة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3574D	psi 12.62	MPa 0.0870	قوة الشد
ASTM D3574E	-	% 130	استطالة الشد
ASTM D3574D	-	% 13	مجموعة الضغط (Compression Set)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3386	psi 0.3916	MPa 0.00270	إجهاد تشوه الضغط
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 54	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.