

Baytec® MP-090 (BDO)

المصنع	- Covestro Polycarbonates	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Baytec MP-090 هو بولي إيثر بربوليمر مُعدّل مُنهي بثنائي فينيل ميثان ثنائي إيزوسيانات (MDI) يعتمد على بولي بروبيلين إيثر جليكول (PPG). يستخدم هذا البريبوليمر في تصنيع مطاط البولي يوريثين المصبوب. كما هو الحال مع أي منتج ، يجب اختبار استخدام بربوليمر Baytec MP-090 في تطبيق معين (بما في ذلك الاختبار الميداني ، وما إلى ذلك) مسبقًا من قبل المستخدم لتحديد مدى ملاءمته.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
الخواص الفيزيائية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4066	-	mg 90.0	مقاومة تآكل تاثير
ASTM D575	-		انحراف الضغط
ASTM D575	psi 275.57	MPa 1.90	
ASTM D575	psi 420.61	MPa 2.90	
ASTM D575	psi 40.03	MPa 0.276	
ASTM D575	psi 574.35	MPa 3.96	
ASTM D575	psi 749.85	MPa 5.17	
ASTM D575	psi 129.95	MPa 0.896	
	psi 2364.12	MPa 16.3	
ASTM D412	-		إجهاد الشد
ASTM D412	psi 990.61	MPa 6.83	
ASTM D412	psi 1580.91	MPa 10.9	
ASTM D412	psi 2755.72	MPa 19.0	
ASTM D412	psi 5003.81	MPa 34.5	قوة الشد
ASTM D412	-	% 410	استطالة الشد
-	-		قوة التمزق
ASTM D624	-	kN/m 63.0	
ASTM D1938	-	kN/m 16	
ASTM D395	-	% 45	مجموعة الضغط (Compression Set)
ASTM D2632	-	% 20	مرونة بايشور (Bayshore Resilience)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.