

Baytec® MP-090 (HQEE)

,PUR Unspecified	الفئة	- Covestro Polycarbonates	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Baytec MP-090 عبارة عن بوليمر أولي بولي إيثر معدل بإنهاء ثنائي فينيل ميثان ثنائي إيزوسيانات (MDI) يعتمد على بولي بروبيلين إيثر جليكول (PPG). يستخدم هذا البوليمر الأولي في صناعة المواد اللدنة من البولي يوريثان المصبوب. كما هو الحال مع أي منتج، يجب اختبار استخدام البوليمر الأولي Baytec MP-090 في تطبيق معين (بما في ذلك الاختبار الميداني، وما إلى ذلك) مسبقًا من قبل المستخدم لتحديد مدى ملاءمته.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر
ASTM D2240	-	95	
ASTM D2240	-	56	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4066	-	mg 50.0	مقاومة تآكل تاثير
ASTM D575	-		انحراف الضغط
ASTM D575	psi 729.54	MPa 5.03	
ASTM D575	psi 1029.77	MPa 7.10	
ASTM D575	psi 64.98	MPa 0.448	
ASTM D575	psi 1340.15	MPa 9.24	
ASTM D575	psi 1682.44	MPa 11.6	
ASTM D575	psi 355.34	MPa 2.45	
ASTM D575	psi 6004.57	MPa 41.4	
ASTM D412	-		إجهاد الشد
ASTM D412	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D412	psi 2639.69	MPa 18.2	
ASTM D412	psi 3118.32	MPa 21.5	
ASTM D412	psi 4119.08	MPa 28.4	قوة الشد
ASTM D412	-	% 350	استطالة الشد
-	-		قوة التمزق
ASTM D624	-	kN/m 81.8	
ASTM D1938	-	kN/m 21	
ASTM D395	-	% 30	مجموعة الضغط (Compression Set)
ASTM D2632	-	% 29	مرونة بايشور (Bayshore Resilience)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.