Desmopan® 1350D

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مقاومة جيدة للتآكل؛ البثق؛ ثبات عالي للذوبان؛ معتم إلى شفاف؛ حبيبات؛ خراطيم هوائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل ثبات عالي للذوبان	- -	- -
الاستخدامات	خرطوم	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف شفاف	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.24 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	96	-	-
	50	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
مرونة الصدمة	31 %	-	ISO 4662
إجهاد الشد		-	ISO 527-3/200
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
استطالة الشد	420 %	-	ISO 527-3/200
قوة التمزق	120 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	50 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.