Desmopan® 192

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ بقوة ميكانيكية عالية للمواد المعرضة للتآكل؛ تطبيق؛ كرات ذراع نقل الحركة؛ إطارات الأسطوانة؛ عناصر الربط؛ كعوب الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أحذية	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
بيانات متعددة النقاط	معامل القص مقابل درجة الحرارة (ISO 11403-1)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1230 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	94	-	-
	41	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	49.3 MPa	7150.37 psi	-
	4.50 MPa	652.67 psi	-
	8.40 MPa	1218.32 psi	-
	9.90 MPa	1435.88 psi	-
	19.5 MPa	2828.24 psi	-
انفعال الشد	550 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	450 MPa	65267.1 psi	-
	93.0 MPa	13488.53 psi	-
	48.0 MPa	6961.82 psi	-
مرونة الصدمة	30 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	100 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	60 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-225 °C	410.0 - 437.0 °F	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 °C	68.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.