Desmopan® 385 E

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ قوة ميكانيكية عالية؛ التطبيق؛ الأفلام؛ الخراطيم غير المقواة؛ عبوات الشاشة؛ قطع غيار فنية؛ أنظمة صلبة إلى لينة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E465093-101727499	-	-
الميزات	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	قطع هندسية فيلم خرطوم	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1200 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	86	-	-
	32	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	52.0 MPa	7541.98 psi	-
	2.10 MPa	304.58 psi	-
	4.70 MPa	681.68 psi	-
	5.80 MPa	841.22 psi	-
	16.4 MPa	2378.62 psi	-
انفعال الشد	550 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	186 MPa	26977.07 psi	-
	51.0 MPa	7396.94 psi	-
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
مرونة الصدمة	42 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	70 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	50 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-230 °C	410.0 - 446.0 °F	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 °C	68.0 - 104.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	200-220 °C	392.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.