Desmopan® 385 S

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ مثبت ضد التحلل المائي؛ قوة ميكانيكية عالية؛ التطبيق؛ قطع غيار فنية؛ عبوات الشاشة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E465093-101727499	-	-
المواد المضافة	مقاوم للتحلل المائي	-	-
الميزات	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	85	-	-
	32	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل (23°C)	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	186 MPa	26977.07 psi	-
	51.0 MPa	7396.94 psi	-
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	42 %	-	ISO 4662
إجهاد الشد		-	ISO 527-3/200
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	6.00 MPa	870.23 psi	-
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
استطالة الشد	450 %	-	ISO 527-3/200
قوة التمزق	70 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	30 %	-	-
	55 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	°C	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-230 °C	410.0 - 446.0 °F	-
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.