Desmopan® 795 U

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ مقاومة جيدة للتحلل المائي والميكروبات؛ أوقات دورة قصيرة؛ التطبيق؛ علامات الأذن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاوم للتحلل المائي مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	علامات أذن مصبوبة	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1200 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	94	-	-
	46	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	49.3 MPa	7150.37 psi	-
	7.30 MPa	1058.78 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	14.2 MPa	2059.54 psi	-
	32.1 MPa	4655.72 psi	-
انفعال الشد	450 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	25.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	1.04 GPa	150.84 kpsi	-
	0.0510 GPa	7.4 kpsi	-
مرونة الصدمة	32 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	100 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	22 %	-	-
	42 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 °C	68.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.