Desmopan® DP 1045D

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ مثبت بالتحلل المائي؛ قوة ميكانيكية عالية؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ قطع هندسية مصبوبة بالحقن؛ علامات الأذن؛ كعوب الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاوم للتحلل المائي	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة قوة عالية مقاوم للتحلل المائي	- - -	- - -
الاستخدامات	قطع هندسية أحذية علامات أذن مصبوبة	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	95	-	-
	46	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل (23°C)	11.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	708 MPa	102686.9 psi	-
	123 MPa	17839.67 psi	-
	51.0 MPa	7396.94 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	40 %	-	ISO 4662
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	12.6 MPa	1827.48 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	52.0 MPa	7541.98 psi	DIN 53504
استطالة الشد	510 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	120 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	24 %	-	-
	37 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	-
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.