Desmopan® DP 1080A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ خالية من الملدنات؛ أنظمة صلبة إلى لينة؛ الأجزاء الفنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1210 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور	80	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 31.5	psi 4568.7	-
	MPa 1.30	psi 188.55	-
	MPa 3.30	psi 478.63	-
	MPa 4.10	psi 594.66	-
	MPa 7.60	psi 1102.29	-
انفعال الشد	% 720	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	mm³ 35.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	MPa 171	psi 24801.5	-
	MPa 34.0	psi 4931.29	-
	MPa 24.0	psi 3480.91	-
مرونة الصدمة	% 44	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 56	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 22	-	-
	% 39	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 185-200	F° 392.0 - 365.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0	F° 68.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.