Desmopan® DP 1092A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ مثبت بالتحلل المائي؛ قوة ميكانيكية عالية؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ التطبيق؛ كرات ذراع نقل الحركة؛ إطارات البكرات؛ عناصر الربط؛ كعوب الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاوم للتحلل المائي	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة قوة عالية مقاوم للتحلل المائي	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	93	-	-
	42	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	48.0 MPa	6961.82 psi	-
	8.90 MPa	1290.84 psi	-
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
انفعال الشد	600 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	11.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	755 MPa	109503.69 psi	-
	97.0 MPa	14068.69 psi	-
	47.0 MPa	6816.79 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	40 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	100 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	41 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	110 C°	230.0 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	-

-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.