Desmopan® DP 1485A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ مناسبة للقولبة بالنفخ بالبثق؛ نافذة معالجة كبيرة جدًا؛ ثبات عالي للذوبان؛ حبيبات؛ التطبيق؛ منافيخ؛ خراطيم، غير مسلحة؛ قطاعات جانبية؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات عالي للذوبان	-	-
الاستخدامات	قطع هندسية خرطوم مظاهر	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة النفخ بالبثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	84	-	-
	33	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	45.0 MPa	6526.71 psi	-
	5.20 MPa	754.2 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
انفعال الشد	700 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	290 MPa	42061.02 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	44 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	63 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	19 %	-	-
	45 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	°C	-	-
	°C	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	220-240 °C	464.0 - 428.0 °F	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	20.0 °C	68.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	200-220 °C	392.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.