Desmopan® DP 1490A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ مناسبة للقولبة بالنفخ بالبثق؛ ثبات عالي للذوبان؛ نافذة معالجة كبيرة جدًا؛ التطبيق؛ منافيخ؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن؛ حلقات دائرية؛ خراطيم، غير مسلحة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة ثبات عالي للذوبان	- -	- -
الاستخدامات	قطع هندسية خرطوم	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة النفخ بالبثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1220 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	92	-	-
	40	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	53.0 MPa	7687.01 psi	-
	3.30 MPa	478.63 psi	-
	7.20 MPa	1044.27 psi	-
	8.80 MPa	1276.33 psi	-
	16.4 MPa	2378.62 psi	-
انفعال الشد	570 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	35.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	1.10 GPa	159.54 kpsi	-
	0.0640 GPa	9.28 kpsi	-
	0.0350 GPa	5.08 kpsi	-
مرونة الصدمة (23°C)	30 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	93 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	24 %	-	-
	47 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	°C	-	-
	°C	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-220 °C	392.0 - 428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	20.0 °C	68.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	185-210 °C	365.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.