Desmopan® DP 2586A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ لا تحتوي على أي عامل مضاد للتحلل المائي؛ حبيبات؛ التطبيق؛ أفلام منفوخة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1190 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 868
	86	-	-
	38	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 49.6	psi 7193.88	-
	MPa 2.00	psi 290.08	-
	MPa 4.80	psi 696.18	-
	MPa 5.90	psi 855.72	-
	MPa 14.3	psi 2074.04	-
انفعال الشد	% 600	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	mm³ 32.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	MPa 188	psi 27267.14	-
	MPa 47.0	psi 6816.79	-
	MPa 34.0	psi 4931.29	-
مرونة الصدمة (C°23)	% 46	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 71	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 23	-	-
	% 45	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 °C	68.0 - 104.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	195-215 °C	383.0 - 419.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.