Desmopan® DP 2587 A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ لا تحتوي على أي عامل مضاد للتحلل المائي؛ التطبيق؛ أفلام منفوخة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم منفوخ فيلم	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 868
	86	-	-
	33	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 47.6	psi 6903.81	-
	MPa 2.50	psi 362.6	-
	MPa 5.30	psi 768.7	-
	MPa 6.70	psi 971.75	-
	MPa 22.4	psi 3248.85	-
انفعال الشد	% 480	-	DIN 53504
مقاومة التآكل	mm³ 30.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	MPa 41.0	psi 5946.56	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 7.70	psi 1116.79	-
مرونة الصدمة (C°23)	% 40	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 70	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 195-215	F° 419.0 - 383.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.