Desmopan® DP 2590A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ لا تحتوي على أي عامل مضاد للتحلل المائي؛ التطبيق؛ أفلام منفوخة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1210 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور	92	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 48.9	psi 7092.36	-
	MPa 4.30	psi 623.66	-
	MPa 9.40	psi 1363.36	-
	MPa 11.9	psi 1725.95	-
	MPa 30.1	psi 4365.64	-
انفعال الشد	% 440	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	mm³ 60.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	GPa 1.71	kpsi 248.01	-
	GPa 0.130	kpsi 18.85	-
	GPa 0.0570	kpsi 8.27	-
مرونة الصدمة	% 25	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 100	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 24	-	-
	% 53	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0	F° 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 190-210	F° 410.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.