# Desmopan® DP 2786A DPS 045

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Covestro - Polycarbonates | **الفئة** | TPU-Polyester |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

درجة بثق؛ درجة للتقويم؛ لا تحتوي على أي عامل مضاد للتحلل المائي؛ التطبيق؛ طلاء النسيج

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | طلاءات القماش | - | - |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة<br>بثق | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1200 kg/m³ | - | ISO 1183 |
| **صلابة شور** | | | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | | - | ISO 868 |
| | 84 | - | - |
| | 38 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | DIN 53504 |
| | MPa 27.5 | psi 3988.55 | - |
| | MPa 2.40 | psi 348.09 | - |
| | MPa 5.40 | psi 783.21 | - |
| | MPa 6.70 | psi 971.75 | - |
| | MPa 11.3 | psi 1638.93 | - |
| **انفعال الشد** | % 600 | - | DIN 53504 |
| **مقاومة التآكل (C°23)** | mm³ 18.0 | - | ISO 4649-A |
| **معامل تخزين الشد** | | - | ISO 6721-1,-4 |
| | MPa 525 | psi 76144.95 | - |
| | MPa 40.0 | psi 5801.52 | - |
| | MPa 22.0 | psi 3190.84 | - |
| **مرونة الصدمة (C°23)** | % 46 | - | ISO 4662 |
| **قوة التمزق** | kN/m 71 | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط** | | - | ISO 815 |
| | % 28 | - | - |
| | % 61 | - | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التجفيف** | C° | - | - |
| | C° | - | - |
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | C° 210-230 | F° 446.0 - 410.0 | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة القالب** | 20.0-40.0 °C | 68.0 - 104.0 °F | - |
| **درجة حرارة المصهور** | 195-215 °C | 383.0 - 419.0 °F | - |


**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.