Desmopan® DP 2786A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة طلاء؛ لا تحتوي على أي عامل مضاد للتحلل المائي؛ التطبيق؛ طلاء النسيج

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء طلاءات القماش	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1210 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور	87	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 27.5	psi 3988.55	-
	MPa 2.40	psi 348.09	-
	MPa 5.40	psi 783.21	-
	MPa 6.70	psi 971.75	-
	MPa 11.3	psi 1638.93	-
انفعال الشد	% 600	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	mm³ 46.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	MPa 525	psi 76144.95	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
	MPa 22.0	psi 3190.84	-
مرونة الصدمة	% 43	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 57	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 28	-	-
	% 61	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 190-210	F° 410.0 - 374.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0	F° 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 180-200	F° 392.0 - 356.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.