Desmopan® DP 2790A DPS 045

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة بثق؛ درجة للتقويم؛ لا تحتوي على أي عامل مضاد للتحلل المائي؛ التطبيق؛ طلاء النسيج

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	92	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
	MPa 3.60	psi 522.14	-
	MPa 8.10	psi 1174.81	-
	MPa 9.80	psi 1421.37	-
	MPa 19.1	psi 2770.23	-
انفعال الشد	% 560	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	mm³ 21.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	GPa 1.10	kpsi 159.54	-
	GPa 0.0940	kpsi 13.63	-
	GPa 0.0390	kpsi 5.66	-
مرونة الصدمة (C°23)	% 30	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 93	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 26	-	-
	% 63	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0	F° 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 190-210	F° 410.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.